

**Applicazione:**

Rivestimento a dispersione per interni per design di pareti di alta qualità con struttura superficiale a grana fine. Perfetto come substrato per sofisticati rivestimenti decorativi.

Caratteristiche del prodotto:

- Testato dal TÜV
- aperto alla diffusione
- Senza solventi e plastificanti
- Molto facile da lavorare con il rullo o la spazzola
- Tönbar con il sistema AquaMix SÜDWEST
- Strutturazione facile e versatile
- Anche come primer per il successivo SÜDWEST Intonaci.

Colore: 9110 bianco naturale

Tinta di fabbrica per tutti i colori: disponibile in tonalità pastello

Contenitore: 8 kg, 25 kg

Consumo: 200 - 300 g / m² per mano

A seconda della lavorazione, del substrato e della consistenza, potrebbe esserci un consumo diverso.

Dati tecnici:

1. Granulometria: circa 500 µm
- 2a densità: circa 1,4 - 1,6 g / cm³

Applicazione:**Regole generali:**

La preparazione del sottosuolo e l'esecuzione

Le opere pittoriche devono essere aggiornate

La tecnica corrisponde.

Tutti i rivestimenti e le preparazioni devono sempre basarsi sull'oggetto e sui requisiti a cui è esposto. Si prega di fare riferimento agli ultimi volantini BFS emessi dal Comitato federale per la protezione del valore del colore e della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Pittura e verniciatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di colore come Macinare, saldare, bruciare ecc. Può essere pericoloso

Causa polvere e / o vapore. Funziona solo nel bene

eseguire aree ventilate. Adeguato (respiratorio)

Indossare indumenti protettivi, se necessario.

Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti, stabili e essere privo di sostanze separanti. I supporti non sicuri devono essere controllati per capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare la responsabilità.

Preparazione del supporto:

Supporti altamente assorbenti: adescare con SÜDWEST InnenGrund e continuare a trattare in base al supporto.

Vecchi supporti:

Rimuovere la vernice sfusa, nonché vecchie pitture e rivestimenti insostenibili (meccanicamente o con opportuni svernicianti).

Intonaco di gruppi di malta PG II + III:

Rivestire substrati solidi, normalmente assorbenti senza pretrattamento. Su intonaci grossolanamente porosi, leviganti, fortemente assorbenti, una mano di fondo con SÜDWEST InnenGrund.

Intonaci e intonaci di malta per gruppi PG IV (non per malta gruppo IV d) + V:

Priming con SÜDWEST InnenGrund.

cartongesso:

Per i pannelli assorbenti, adescare con SÜDWEST InnenGrund.

Cartongesso:

La superficie del cartongesso, compreso il riempimento sabbiato, è con SÜDWEST InnenGrund sul preparare successivamente il rivestimento.

Per un ingiallimento penetrante, è necessario applicare un ulteriore rivestimento barriera con vernice isolante SÜDWEST L (vedere la scheda tecnica BFS 12).

Secondo le informazioni fornite dall'industria del cartongesso, le superfici in cartongesso che sono state esposte alla luce per un periodo prolungato possono allo scolorimento e quindi ai successivi cambi di colore degli intonaci e delle vernici del ponte. Per valutare il potenziale pericolo.

Si consiglia di applicare un rivestimento di prova su diverse aree della piastra, comprese le aree riempite.

concreto:

Rimuovere le impurità dall'olio per casseforme, grasso e cera. Riparare difetti e vuoti con la spatola rapida SÜDWEST. Adescamento con fondo interno SÜDWEST.

Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl

Vicolo del Lavoro, 3/5
40069 Zola Predosa (BO)
www.masibo.it



cemento cellulare:

Priming con SÜDWEST InnenGrund e spatola liscia.
Legno, faesite, truciolare e compensato:
Preparare le piastre cerate di conseguenza. Priming con SÜDWEST InnenGrund o SÜDWEST AquaVision
Per tutte le cause.

Rivestimenti portanti:

Rivestimenti opachi e leggermente assorbenti sovrastano direttamente. Primer con SÜDWEST InnenGrund per vecchie pitture a dispersione fortemente assorbenti.

Vecchi dipinti di calce e pittura minerale e rivestimenti:

Per quanto possibile rimuovere meccanicamente e spolverare le superfici. Priming con SÜDWEST InnenGrund.

PITTURE A TEMPERA:

Lavare e trattare accuratamente secondo la sottofondazione.

Carte da parati non adesive:

Rimuovi completamente. Lavare la pasta e i rifiuti. Colmare le lacune con la spatola SÜDWEST Profi-GF e trattare di conseguenza.

Superfici ammuffite:

Rimuovere lo stampo mediante pulizia a umido (ad es. Spazzolatura o raschiatura).

Aftercare con SÜDWEST Fungan®. Primer a seconda del tipo e delle condizioni del supporto.

Superfici con macchie di nicotina, acqua, fuliggine o grasso:

Lavare le superfici con acqua con detergente per la casa che dissolve il grasso, lasciare asciugare bene e spazzolare. Applicare il primer isolante con la vernice isolante SÜDWEST, a seconda delle condizioni in cui è necessario un primer per due volte.

Nel rivestimento di giunti acrilici e composti sigillanti, possono verificarsi crepe e / o scolorimento nella vernice a causa della maggiore elasticità del sigillante acrilico.

si verificano medie. A causa dei molti prodotti diversi sul mercato, i singoli reclami per la valutazione della responsabilità devono essere fatti valere in singoli casi.

Le composizioni e le proposte di rivestimento elencate non rilasciano il processore da un test di fondo e una valutazione di propria responsabilità.

Elaborazione:

Pennello, rotolo o modello con il pennello.

A seconda dell'assorbimento del supporto con il massimo Diluire il 10% di acqua. Ben prima dell'elaborazione mescolare.

revisione:

A + 20 ° C e 65% rel. Umidità dopo circa 12 ore.

Tecnica di smaltatura: SÜDWEST Euro-Classic è particolarmente indicato in tonalità intense diluite 1: 1 con acqua o SÜDWEST InnenGrund.

Temperatura di esercizio:

Lavorare tra + 5 ° C e 30 ° C aria e temperatura dell'oggetto e lasciare asciugare.

Note speciali:

È possibile tingere con tonalità complete e colori disponibili in commercio. L'aggiunta di concentrati coloranti non deve superare l'1%. Aggiungendo concentrati di pigmenti, è possibile introdurre piccole quantità di solvente e / o plastificante.

Direttiva CE 2004/42 / CE:

Il prodotto "intonaco di rivestimento" scende al di sotto del valore massimo della categoria di prodotto h (30 g / l) ed è quindi conforme al COV.

Dichiarazione VDL:

Legante polimerico, dispersione di polimeri, cariche minerali, cariche di silicato, acqua, addensanti, agenti disperdenti, agenti bagnanti, regolatori di pH, protettori di conservazione a base di 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT), stabilizzatore di conservazione basato su Bronopol (INN)

CODICE GIS: BSW20

Consigli generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'asciugatura dei colori e le vernici dovrebbero essere fornite per una buona ventilazione.

Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare la polvere durante la macinazione.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non diluito o in quantità maggiori nel Acque sotterranee, in acque o nel sistema fognario.

Ulteriori informazioni sulla scheda di dati di sicurezza attuale sotto www.suedwest.de

stoccaggio:

Strettamente chiuso, fresco e privo di gelo.

disposizione:

Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. In conformità con le attuali normative legali scartare.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande attraverso questo opuscolo tecnico non hanno ricevuto risposta il nostro servizio sul campo Il personale è felice di aiutarti. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande dettagliate. (06324 / 709-0)

Stand: November/2018/CS