



#### Applicazione:

Vernice universale, resistente all'abrasione, preservante la struttura e semilucida per superfici di pareti e soffitti in interni privati con elevata durabilità.

**Colore:** 9110 Bianco

Tinta di fabbrica per tutti i colori: disponibile in tutti i colori.

**Contenitore:** 2,5 l, 5 l, 12,5 l

**Consumo:** 120-140 ml / m<sup>2</sup> per mano

A seconda dell'assorbimento e della rugosità del supporto, il consumo può variare.

#### Diffusione del vapore acqueo valore sd:

<0,33 m (classe V2 media) secondo EN ISO 7783-2.

#### Dati secondo DIN EN 13300:

1. Classe di abrasione umida 2 (resistente all'abrasione)
2. Livello di lucentezza Lucentezza media 3. Rapporto di contrasto classe 2 a 7 m<sup>2</sup> / l
4. Granulometria massima Fine (<100 µm)
5. Densità circa 1,2 - 1,4 g / cm<sup>3</sup>

#### applicazione:

##### Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati dall'oggetto e dai requisiti a cui è soggetto. Si prega di fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Verniciatura e laccatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come smerigliatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione adeguati (respiratori) se necessario.

Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze separanti. I supporti non sicuri devono essere controllati per capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare un'area di prova e verificare la responsabilità.

Preparazione del supporto:

I substrati normalmente assorbenti possono essere rivestiti direttamente. Superfici leviganti o fortemente assorbenti (come intonaci di gesso) con interni SÜDWEST o in

casi difficili con SÜDWEST TiefenGrund LH. Su superfici soggette a nicotina, macchie d'acqua, fuliggine, grasso, olio o contaminanti simili, raccomandiamo la vernice isolante SÜDWEST W o la vernice isolante SÜDWEST L. Pretratta le superfici infestate da muffe con i mangiatori di muffe SÜDWEST. Si consiglia l'uso di FungiStop SÜDWEST su superfici a rischio di muffa (osservare le schede tecniche).

#### Elaborazione:

Verniciatura, laminazione o spruzzatura. Esegui uno o due mani secondo necessità. A seconda dell'assorbimento del supporto, diluire la prima mano con acqua fino al 3%. Se necessario, la mano di fondo può essere diluita con un massimo del 3% di acqua. Quando si spruzza la dimensione dell'ugello di applicazione e la pressione del materiale secondo il produttore dell'attrezzatura.

#### Temperatura di esercizio:

Non elaborare al di sotto di + 5 ° C aria e temperatura dell'oggetto e lasciare asciugare.

#### Note speciali:

È possibile tingere con tonalità complete e colori disponibili in commercio. L'aggiunta di concentrati coloranti non deve superare l'1%. Aggiungendo concentrati di pigmenti, è possibile introdurre piccole quantità di solvente e / o plastificante. Nel rivestimento / revisione di sigillanti come ad es. I sigillanti acrilici possono rompersi nel film di vernice a causa della loro maggiore elasticità. Inoltre, a seconda degli ingredienti dei sigillanti, potrebbero verificarsi differenze di scolorimento e / o livello di brillantezza nel rivestimento.

#### Direttiva CE 2004/42 / CE:

Il prodotto "SeidenLatex" scende al di sotto del VOC massimo della categoria di prodotti b (100 g / l) ed è quindi conforme al VOC.

#### Dichiarazione VDL:

Dispersione di polimeri, biossido di titanio, cariche minerali, acqua, addensanti, disperdenti, antischiuma, agenti bagnanti, protettori di stoccaggio basati su BIT, protettori di stoccaggio basati su Bronopol (INN), agenti di protezione di stoccaggio basati su CIT / MIT 3: 1

#### CODICE GIS: BSW20

#### Consigli generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, garantire una buona ventilazione.

Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Importato e distribuito da

**Ma.si.bo. Srl**

Vicolo del Lavoro, 3/5

40069 Zola Predosa (BO)

www.masibo.it



# SCHEDA TECNICA

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.  
Non respirare la polvere durante la macinazione.  
Tenere lontano dalla portata dei bambini.  
Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso raggiungano le acque sotterranee, i corsi d'acqua o le fognature.

Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)

**stoccaggio:**

Strettamente chiuso, fresco e privo di gelo.

**disposizione:**

Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Smaltire di conseguenza le norme legali in vigore.

**Consulenza tecnica:**

Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da questa scheda tecnica, il nostro servizio di assistenza sul campo, il personale è felice di aiutarvi. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande dettagliate. (06324 / 709-0)

A partire da: novembre / 2018 / CS