



### Applicazione:

Resistente all'abrasione, pittura risanante opaca per applicazioni su superfici con presenza di nicotina e fuliggine. Ad uso interno.

**Colori disponibili:** 9110 bianco  
**All-Color- a tintometro:** disponibile in tonalità pastello.

**Confezioni:** 12,5 l – 5 l

**Resa:** 140 ml/m<sup>2</sup> per mano  
 Secondo l'assorbimento e ruvidità della superficie può variare il consumo.

**Valore Sd della diffusione del vapore acqueo:**  
 < 0,05 m (classe V1 medio) secondo EN ISO 7783-2.

### Dati secondo DIN EN 13300:

- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. Resistenza all'abrasione umida | classe 1                  |
| 2. Livello di brillantezza        | opaco                     |
| 3. Grado di contrasto             | classe 2 con 7 mq/l       |
| 4. Granulometria massima          | Fine (< 100 µm)           |
| 5. Densità                        | ca. 1,3 g/cm <sup>3</sup> |

### Applicazione: Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione dei lavori di pittura devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate dal Comitato Federale per colore e protezione di beni. Vedi anche il regolamento per assegnazione di appalti VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 lavori di pittura e verniciatura.

Il trattamento successivo, l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze distaccanti. Supporti incerti devono essere controllati relativamente alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione.

### Preparazione supporto:

Supporti normalmente assorbenti possono essere rivestiti direttamente. Supporti sfarinanti o altamente assorbenti (per esempio intonaci di gesso) vanno trattati con SÜDWEST Innen Grund o in casi difficili con SÜDWEST Tiefen Grund LH.

### Applicazione:

Applicare 2 mani con pennello, rullo o con Airless. Pronto all'uso, non deve essere diluito. Dopo una accurata essiccazione (dopo 24 ore), Isolierfarbe W può essere sovraverniciata con idropittura. L'applicazione con spruzzo Airless richiede la regolazione dell'ugello e della pressione del materiale secondo le indicazioni del produttore.

### Temperatura di applicazione:

Applicazione e essiccazione non sotto + 5°C di temperatura dell'aria e del supporto.

### Indicazioni particolari:

È possibile una colorazione con tinte in commercio. La quantità di concentrati di tinta non dovrebbe superare il 1%. L'aggiunta di concentrati di pigmento può introdurre quantità minime di solventi e/o ammorbidenti. Con il rivestimento / ritocco con sigillanti come per esempio sigillanti in acrilico possono manifestarsi screpolature nella pellicola di vernice a causa della maggiore elasticità. Inoltre, secondo contenuto dei sigillanti può portare a decolorazione e/o differenze di brillantezza dei rivestimenti.

### Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto „Isolierfarbe W“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto (30 g/ltr.), e risulta quindi conforme VOC.

### Dichiarazione VDL:

Dispersione polimerica, biossido di titanio, riempitivi minerali, acqua, addensanti, agenti imbibenti, agenti antischiuma, disperdenti, prodotti di protezione stoccaggio a base 1,2-Benzisothiazolin-3-one (BIT), protezione stoccaggio a base Bronopol (INN)

**CODICE PRODOTTO:** BSW20

### Avvertenze generiche:

Arieggiare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con occhi e pelle. Non aspirare la polvere durante lavori di smerigliatura. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare infiltrazioni nella canalizzazione o acque in modo non diluito o in grosse quantità.

Ulteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

### Magazzinaggio:

Ben chiuso, in luogo fresco e protetto da gelo.

### Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

### Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico in azienda a ogni domanda dettagliata. (06324/709-0)

Aggiornato: giugno/2017/CS

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



Importato e distribuito da

**Ma.si.bo. Srl**  
 Vicolo del Lavoro, 3/5  
 40069 Zola Predosa (BO)  
[www.masibo.it](http://www.masibo.it)

