



### Applicazione:

Flächen-Lasur è un impregnante-velatura per componenti di costruzioni in legno in ambienti interni ed esterni. Per un impiego su superfici in ambienti interni si consiglia AquaVision Flächen-Lasur (a base d'acqua).

**Applicazioni tipiche:** sistema da un unico barattolo per verniciature nuove e rinnovamenti per esempio su finestre, portoni, cancelli, facciate di legno, persiane, sottotetto.

### Caratteristiche:

- facile applicazione
- espansione privo di strisce e distacchi
- inibito a gocciolare e tendenza tissotropica
- buona adesione
- alta resistenza alle intemperie
- ottima protezione UV tramite specifici absorber UV
- regolatore di umidità
- antiblocco
- privo di aromatici (VdL-RL-01)
- privo di biozidi

### Tonalità:

**Standard:** 0901 trasparente 8931 frassino  
 8930 quercia chiaro 8921 pino 8927 pino antico  
 8925 quercia 8919 teak 8924 noce  
 8922 mogano 8923 jacaranda 9551 ebano  
 9561 bianco

**All-Color-tonalità da fabbrica:** disponibili ulteriori tonalità di legno e di colori

**Confezioni:** 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

**Resa:** 80 - 100 ml/m<sup>2</sup>

Il consumo reale dipende dal oggetto e da fattori come consistenza della superficie e assorbenza. Verificare i valori di consumo precise con una prova.

**Livello di brillantezza:** satinato

### Applicazione:

#### Regole generali:

La preparazione del support e l'esecuzione dei lavori di pitturazione devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate

Il trattamento successivo/l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate. Indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

### Preparazione supporto:

Carteggiare le parti di legno ingrigite e deteriorate dalle intemperie fino al support solido. Pulire e levigare leggermente vecchie, solide verniciature. Arrotondare gli spigoli di legno. Creare sufficiente inclino di deflusso su piani orizzontali. L'umidità del legno non dovrebbe superare il 12% con legname di latifoglie e 15% con conifere. Quanto più asciutto è il support tanto più profonda è l'infiltrazione che migliora la funzione di protezione e la durata di vita di verniciature successive. Lavare legname tropicale da contenuti che ritardano l'essiccazione con diluente nitro e applicare una mano di prova.

Superfici nuove lisce e piallate di legno levigare leggermente e pulire con cura. Resine/ sostanze di legno uscenti eliminare. Componenti in legno nuove coprire a tutti i lati con una base e una copertura intermedia.

All'aperto si consiglia di pre-trattare legni grezzi o esposti e inclini a funghi con un primer per l'impregnazione del legno, considerando l'informativa tecnica, DIN 68800, parte 3 e informative BFS 18 (Comitato Federale per colore e protezione di beni).

### Applicazione:

Secondo supporto applicare a pennello 2 - 3 mani non diluito. Flächen-Lasur è pronto per l'uso. Non applicare con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C sia di aria che di oggetto. Come primer per legni fortemente assorbenti in zone esterne si consiglia SÜDWEST Imprägnier-Lasur.

### Interno:

Flächen-Lasur applicare non diluito a strati fini e regolari. Per un impiego su superfici più estesi in zone interne si consiglia SÜDWEST AquaVision Flächen-Lasur o SÜDWEST Holz-Wachs-Lasur (entrambi a base d'acqua).

### Applicazione a spruzzo a pressione:

p.e. con SATAjet 3000RP/SATAjet RP  
 spruzzatore: 2,0 / 2,5 mm  
 pressione: 1,5 - 2,0 bar

Pressione e parametri dello spruzzatore se usato altri macchinari sono da regolare secondo le indicazioni del produttore. Ulteriori indicazioni relativo apparecchiature alternative a SATA - macchinari per spruzzo sono visibili sotto [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) (Servizio/ Download depliant)

### Verdünnung/Werkzeugreinigung:

Unverdünnt verarbeiten. Arbeitsgeräte mit Kunstharzlack-Verdünnung reinigen.

### Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel. , 100 µm spessore strato umido)  
 Fuori polvere: ca. 4 ore  
 Non appiccicoso: ca. 6 ore  
 sovraverniciabile: ca. 12 ore

maggiore spessore strato e/o temperature inferiori ritardano la durata di essiccazione.

Die in dieser Information enthaltenen Angabe sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.  
 Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



Importato e distribuito da

**Ma.si.bo. Srl**  
 Vicolo del Lavoro, 3/5  
 40069 Zola Predosa (BO)  
[www.masibo.it](http://www.masibo.it)



# SCHEMA TECNICA

## Indicazioni particolari:

Non applicare su supporti riscaldati o in esposizione diretta al sole e/o su supporti di legno che sono esposti a 2-3 ore dalla applicazione a esposizione solare diretta.

Applicare non diluito ma a strati sottili su superfici orizzontali per evitare un distacco a causa di un elevato spessore strato.

Smalti a base di solventi su base alchidica hanno un odore specifico che si avverte anche dopo l'essiccazione. Per applicazioni estese in ambienti comuni si consiglia pertanto l'impiego di smalti SÜDWEST a base d'acqua, consigliati per interni.

Tonalità bianche e chiare hanno la tendenza di ingiallire con una illuminazione insufficiente o artificiale. Questo è tipico per il prodotto e non presenta motivo di reclamo.

Superfici orizzontali verniciati e/o vani di essiccazione poco ventilati possono causare un ritardo di essiccazione e una variazione di livello di brillantezza. Provvedere sempre a sufficiente calore e aerazione. Una essiccazione ottimale e indurimento dell'intero strato si ottiene con un'applicazione di max. 100 µm per mano. Maggiore spessore strato umido, per esempio spruzzando su superfici orizzontali possono notevolmente ritardare l'essiccazione totale.

Il trasparente può essere usato in ambienti esterni solo per schiarire tonalità scure fino max. 10 %.

I tempi di essiccazione possono ritardare con una prima applicazione su legni ricchi di sostanza. Eseguire la seconda mano solo dopo l'essiccazione. Si ottiene una massima resistenza su tonalità di legno scure perchè offrono una protezione UV ottima e i legni non sono sottoposti a forte riscaldamento.

## Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto „Flächen-Lasur“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto e (500 g/), e quindi conforme VOC.

## Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, (secondo tonalità pigmenti anorganiche e/o organiche), miscele di idrocarburi alifatiche, glicoli, agenti antischiuma, agenti imbibenti, sostanze secche, antiossidanti, silice amorfa, protezione UV, additivi per interfacce

**CODICE PRODOTTO:** M-KH02

## Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque. Inquinamento di fiumi, laghi o condotte d'acqua sporca va comunicato secondo le normative locali ai rispettivi enti.

Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

## Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente fresco.

## Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

## Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

Aggiornato: agosto/2017/KM