

**Applicazione:**

Sistema da un unico barattolo per il rivestimento di base, intermedio e finale di componenti di legno su misura come per esempio finestre e cancelli. Indicato anche per il rivestimento finale di metalli primerizzati. Su componenti come persiane o facciate in legno in zone esterne si consiglia l'impiego di AquaVision Holzfarbe.

Supporti:

Legname di conifere- latifoglie e tropicale come anche verniciature vecchie e metalli primerizzati.

Caratteristiche:

- rapida essiccazione
- alto potere riempitivo
- privo di aromati (VdL-RL-01)
- antiblocco
- resistente
- traspirante
- ottima copertura bordi
- tendenza leggermente tissotropica
- alto potere coprente
- non aggrisce sostanze coloranti per legno (pertanto nessun ingiallimento)

Colori:**All-Color-tonalità da fabbrica:****Confezioni:****Resa:**

9115 bianco
ulteriori tonalità su richiesta
375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l
legno liscio ca. 100 ml /m²
per mano
satinato

Livello di brillantezza:**Applicazione:****Regole generali:**

La preparazione del support e l'esecuzione dei lavori di pittura devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate

Il trattamento successivo/eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben areate. Indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

Carteggiare le parti di legno ingrigite e deteriorate dalle intemperie fino al support solido. Pulire e levigare leggermente vecchie, solide verniciature. Arrotondare gli spigoli di legno. Creare sufficienti inclini di deflusso su piani orizzontali. L'umidità del legno non dovrebbe superare il 12% con legname di latifoglie e 15% con conifere. Quanto più asciutto è il support tanto più profonda è l'infiltrazione che migliora la funzione di

protezione e la durata di vita di verniciature successive. Lavare legname tropicale da contenuti che ritardano l'essiccazione con diluente nitro e applicare una mano di prova.

All'aperto si consiglia di pre-trattare legni grezzi o esposti e inclini a funghi con un primer per l'impregnazione del legno, considerando l'informativa tecnica, DIN 68800, parte 3 e informative BFS 18 (Comitato Federale per colore e protezione di beni).

Applicazione:

A pennello o spruzzo non diluito.

Applicazione a spruzzo a pressione:

p.e. con SATAjet 3000RP/SATAjet RP
spruzzatore: 2,0 / 2,5 mm
pressione: 1,5 – 2,0 bar

Pressione e parametri dello spruzzatore se usato altri macchinari sono da regolare secondo le indicazioni del produttore. Ulteriori indicazioni relative apparecchiature alternative a SATA – macchinari per spruzzo sono visibili sotto www.suedwest.de (Servizio/ Download depliant)

applicazione:**Impregnatura legno:**

1 – 2 x SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund
Solo con legni bluastri, a rischio di funghi in ambienti esterni.

Copertura di base, intermedia e finale:

3x Venti Satin non diluito.
Con legni grezzi di alta assorbenza si può diluire la base fino max. 3%.

Verniciature vecchie stabili e metalli primerizzati:

Verniciature vecchie stabili pulire e levigare con cura; 2 x Venti Satin non diluito.

Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel., 100 µm spessore strato umido)
Fuori polvere: ca. 4 ore
sovraverniciabile: ca. 12 ore

maggiore spessore strato e/o temperature inferiori ritardano l'essiccazione.

Indicazioni particolari:

Vernici di resine alchidiche contenenti solventi come Venti Satin hanno un odore specifico che può essere presente anche dopo l'essiccazione. Per applicazioni su ampi superfici in ambienti comuni si consiglia pertanto l'uso di smalti SÜDWEST a base d'acqua per ambienti interni. Superfici orizzontali verniciati e/o vani di essiccazione poco ventilati possono causare un ritardo di essiccazione e una variazione di livello di brillantezza. Provvedere sempre a sufficiente calore e aerazione. Una essiccazione ottimale e indurimento dell'intero strato si ottiene con un'applicazione di max. 100 µm per mano. Maggiore spessore strato umido, per esempio spruzzando su superfici orizzontali possono notevolmente ritardare l'essiccazione totale.

Tonalità bianche e chiare hanno la tendenza di ingiallire con una illuminazione insufficiente o artificiale. Questo è tipico per il prodotto e non presenta motivo di reclamo.

Conformità di colore secondo informativa BFS No. 26:

classe: B, gruppo: 1 - 3 secondo tonalità

Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl

Vicolo del Lavoro, 3/5
40069 Zola Predosa (BO)
www.masibo.it

SCHEDA TECNICA

Direttiva UE 2004/42/UE:

Il prodotto Venti Satin è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto A/d (300 g/l), e risulta quindi conforme VOC.

Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, (secondo tonalità pigmenti anorganiche e/o organiche), pigmenti bianchi anorganiche, riempitivi minerali, miscele di idrocarburi alifatiche, imbibenti, agenti antischiuma, additivi di superficie, sostanze secche, antiossidanti

CODICE PRODOTTO:

M-LL01

Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque. Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente fresco.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

Aggiornato: agosto/2017/KM