



Applicazione:

Per la riparazione ottica di parti in acciaio zincato, ad es. B. saldature, interne ed esterne. L'aspetto ricorda il nuovo zinco.

supporti:

Parti in acciaio zincato, saldature, rivestimenti in polvere di zinco (bölazinc)

caratteristiche:

- aspetto ottico come la zincatura
- asciugatura rapida
- resistente agli agenti atmosferici
- resistente al calore fino a 100 ° C
- verniciabile

Colore: 7387 grigio

Contenitore: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Consumo: circa 120-150 ml / m² per mano

Livello di lucentezza: setoso-lucido

applicazione:

Regole generali:

La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati dall'oggetto e dai requisiti a cui è soggetto. Si prega di fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal Comitato federale per la protezione del colore e della proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Verniciatura e laccatura.

L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come carteggiatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione adeguati (respiratori) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, stabili e privi di sostanze separanti. I supporti non sicuri devono essere controllati per capacità portante e idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, applicare l'area di prova e verificare l'adesione utilizzando un tratteggio incrociato e / o uno strappo di fascia in tessuto. Nel caso di strutture di rivestimento, dovrebbe avvenire una levigatura intermedia tra i singoli rivestimenti.

elaborazione:

Mescolare bene, spazzolare non diluito 2 volte. Se si desidera ottenere un effetto fiore di zinco, tamponare leggermente subito dopo la spazzolatura.

Diluizione / Utensili per la pulizia:

Diluyente per vernici a base di resina sintetica disponibile in commercio

asciugatura:

(+ 20 ° C / 60% di umidità relativa)

Fuori polvere: dopo circa 3-4 ore

Ricopribile: dopo circa 14 ore

Asciugato: dopo circa 48 ore

Direttiva CE 2004/42 / CE:

Il prodotto "Zinc Repair Paint" è inferiore al massimo VOC della categoria di prodotti i (500 g / l) ed è quindi conforme al VOC.

Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, pigmenti inorganici bianchi e neri, cariche minerali, pigmenti ad effetto, mica di ferro, pigmenti anticorrosivi, miscele di idrocarburi alifatici, alcoli, agenti bagnanti, antischiuma, fillosilicati, agenti essiccanti, antiossidanti, promotori di adesione, stabilizzanti della luce

CODICE GIS: BSL20

Consigli generali di sicurezza:

Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, garantire una buona ventilazione. Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per animali.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Non respirare la polvere durante la macinazione.

Utilizzare solo in aree ben ventilate.

Non mangiare, bere, fumare o annusare al lavoro.

Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Non consentire l'immissione in scarichi o acque. In caso di inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità con le leggi locali.

Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su www.suedwest.de

stoccaggio:

Chiudere i contenitori aperti ermeticamente. Conservare in luogo fresco ma privo di gelo.

disposizione:

Svuotare solo i contenitori per il riciclaggio. Per lo smaltimento, è necessario osservare le disposizioni di legge vigenti.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da questa scheda tecnica, il nostro servizio di assistenza

Il personale è felice di aiutarti. Inoltre, il nostro servizio clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande dettagliate. (06324 / 709-0).

A partire da: giugno / 2018 / KM