



Campo d'applicazione: Pittura universale per facciate in puro acrilico opaco per tutti i supporti portanti.

Caratteristiche: – Impermeabile – resistente alle intemperie – Impermeabile alla pioggia battente – eccellente adesione su vari supporti – preservante della struttura – elevata copertura – Buona tenuta all'anidride carbonica – Inibitore di corrosione (punto ruggine)

Tonalità dei colori: bianco 9110 tonalità di produzione All-Color-: altri colori disponibili.

Confezioni: 5 l, 12,5 l

Consumo: circa 120 ml/ m² per mano su supporti lisci. Idoneo più per superfici ruvide. Determinare le quantità esatte da utilizzare con una mano di prova.

Grado di brillantezza: opaco (secondo DIN EN 1062-1)

Densità: 1,3 - 1,4 g/cm³

Applicazione: Regole generali: La preparazione del supporto e l'esecuzione dell'opera pittorica devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i rivestimenti e i trattamenti devono sempre tener conto dell'oggetto e della sua funzionalità. Si prega di fare riferimento agli attuali bollettini BFS del Comitato federale per la protezione delle vernici e della protezione del valore dei materiali. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 3 Lavori di pittura e verniciatura. L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come la levigatura, la saldatura, la bruciatura, ecc. può causare polvere e/o vapore pericolosi. Lavorare solo in ambienti ben ventilati. Se necessario, indossare un adeguato equipaggiamento protettivo (respiratorio). Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, portanti e privi di materiali di isolamento. Le superfici non sicure devono essere controllate per verificarne la capacità portante e l'idoneità per i rivestimenti successivi. Se necessario, creare una superficie di prova e verificare l'adesione.

Preparazione della base: Le nuove aree di intonacatura e di sostituzione devono essere indurite e asciutte prima della verniciatura. (regola empirica: 1 giorno per mm di spessore dell'intonaco) I vecchi rivestimenti non portanti devono essere completamente rimossi dal supporto. I supporti devono quindi essere trattati come sottofondi non rivestiti.

Pulizia del sottofondo: A seconda del tipo e dell'intensità dello sporco, lavare i supporti della facciata con una spugna o pennello, acqua fredda ad alta pressione o getto di vapore. Per migliorare la soluzione di rimozione dello sporco possono essere utilizzati detergenti commerciali, acidi o alcalini prima del lavaggio.

Requisiti dei sottofondi: Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di strati sinterizzati, efflorescenze e agenti distaccanti.

ciclo di rivestimento:

Intonaci dei gruppi di malta PII e PIII Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 9.

Nuovi intonaci: Applicare la mano di fondo con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua o con SÜDWEST HydroGrund. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Intonaci vecchi: Le aree post-pulizia devono essere ben curate e asciutte. Su intonaci porosi, assorbenti, leggermente carteggianti, applicare una mano di fondo di SÜDWEST HydroGrund. Su intonaci altamente assorbenti, carteggianti o sfarinanti, applicare una mano di fondo di SÜDWEST TiefenGrund LH. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Calcare

Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 2. Applicare la mano di fondo con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua o con SÜDWEST HydroGrund. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Pannelli rivestiti in fibrocemento (senza amianto)

Il tipo e la composizione dei pannelli in fibrocemento devono essere controllati prima del rivestimento secondo la scheda BFS n. 14. Controllare il tipo di rivestimento e lo stato del vecchio rivestimento, ad esempio graffiando, campionando solventi, test di pulizia. Dopo la pulizia, adescare le vecchie vernici allo sfarinamento con SÜDWEST TiefenGrund LH. Rivestimento di fondo con SÜDWEST HausFarbe diluito con il 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Pannelli in fibrocemento non rivestito (senza amianto) Il tipo e la composizione dei pannelli in fibrocemento devo

no essere controllati prima del rivestimento secondo la scheda BFS n. 14. Applicare una mano di primer a seconda dell'assorbimento con SÜDWEST TiefenGrund LH, SÜDWEST HydroGrund o SÜDWEST HausFarbe diluito con il 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

lastre di vetro

Dopo la pulizia, applicare il primer SÜDWEST AquaVision 2K-All Primer. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Calcestruzzo

Su supporti altamente assorbenti, applicare una mano di fondo di SÜDWEST HydroGrund. Per supporti normali e leggermente assorbenti, applicare una mano di fondo di SÜDWEST HausFarbe diluito con il 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Calcestruzzo cellulare rivestito

Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 11. Applicare la mano di fondo con SÜDWEST HausFarbe diluito con il 10% di acqua o con SÜDWEST HydroGrund (a seconda dello sfarinamento e dell'assorbimento). Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Verniciature portanti o vernici a dispersione

Levigare le superfici lucide e i rivestimenti laccati. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Rivestimenti di vecchie vernici a dispersione plastoe-lastiche, portanti

Pulizia delle superfici mediante pressione dell'acqua o lavaggio con acqua. Utilizzare solo su vecchi rivestimenti plastoelastici (> 10 anni). Una mano di base di SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Rivestimenti portanti in intonaco a base di resina sintetica

Pulizia delle superfici mediante pressione dell'acqua o lavaggio con acqua. Applicare una mano di primer con

SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua a seconda dell'assorbimento del supporto. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Superfici zincate

Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 5. Pulire la superficie in zinco con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. Applicare la mano di fondo con la vernice per edifici SÜDWEST HausFarbe diluita con max. 10% di acqua. Stratificazione intermedia con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

alluminio puro

Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 6. Pulizia dell'alluminio con diluente SÜDWEST per rame e alluminio. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Rame

Pulizia del rame con il detergente per rame e alluminio SÜDWEST. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua. Con i colori chiari si può arrivare a una svolta.

plastica rigida, PVC rigido, GFK

Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 22. Pulire la superficie in zinco con il detergente per zinco e plastica SÜDWEST. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Legno, non dimensionalmente stabile

Riferirsi alla scheda tecnica BFS n. 18. Levigare e pulire. Per i legni a rischio di macchie blu, applicare una mano di fondo di SÜDWEST primer impregnante per legno. Per sigillare i componenti in legno, applicare il primer isolante per legno SÜDWEST. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Rivestimento con sistema di coil coating

SCHEDA TECNICA

Pulire con un detergente ammoniacale. Alcuni rivestimenti di coil coating non possono essere rivestiti (ad es. rivestimenti contenenti silicone). Applicare sempre la su-

perficie di prova e verificare l'adesione mediante taglio incrociato e/o rottura del nastro di tessuto. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

Riparazione di crepe / livellamento della superficie:

Le crepe nelle superfici dell'intonaco (senza crepe dinamiche) possono essere riempite con SÜDWEST RissGrund 1 per 3 o SÜDWEST RissGrund fibrorinforzato con applicazione singola o multipla (osservare la scheda tecnica). Fessure superiori a 3 mm di larghezza in una forma a V, sono da inumidire con acqua e riempire a regola d'arte. Con SÜDWEST RissGrund 1 per 3 (non

diluito) è possibile regolare superfici strutturate in modo uniforme. Rivestimento intermedio con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 10% di acqua. Finitura con SÜDWEST HausFarbe diluito con max. 5% di acqua.

aree soggette a formazione di funghi o alghe:

Eliminare le muffe o i depositi di alghe con una sabbatura a umido in conformità con le norme di legge. Dopo la pulizia e l'asciugatura, trattare le superfici con Fungan secondo la scheda tecnica. Per evitare un nuovo attacco del rivestimento, si consiglia di utilizzare SÜDWEST HausFarbe con l'additivo FK come rivestimento intermedio e finale dopo una buona essiccazione. Si ottiene così un effetto preventivo e ritardante. L'assenza permanente di alghe e/o funghi non può essere garantita. Nel caso di prodotti con agenti conservanti deve essere raggiunto uno spessore sufficiente. Questo si ottiene solo con due passate. Le influenze altamente alcaline e/o la ritardata formazione del film a causa delle condizioni atmosferiche riducono l'effetto della conservazione del film. Inoltre, è necessario osservare la scheda BFS n. 9, sezione 6.1.

Trattamento:

Stendere, rullare o spruzzare. Per le applicazioni a spruzzo, osservare le raccomandazioni dei produttori degli apparecchi a pressione. Mescolare il prodotto in modo omogeneo prima del trattamento. Le tinte devono essere applicate il più possibile non diluite e con lo stesso tipo di applicazione su superfici strutturate. Effettuare un controllo della tinta prima del trattamento.

Temperatura di trattamento:

Non applicare a temperature inferiori a + 5°C del materiale, dell'oggetto e dell'aria e lasciare asciugare.

Diluizione/pulizia degli utensili: Diluire massimo al 10% con acqua. Pulire gli utensili con acqua.

Essiccazione: (+ 20° / 60% umidità relativa) Trattabile: dopo 8 ore

Dati di fisica delle costruzioni:

fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo secondo DIN ISO 7783-2: μ = circa 10.000 Valore sd di diffusione del vapore acqueo secondo DIN ISO 7783-2: 1,9m (classe V 3 basso) Permeabilità all'acqua secondo EN 1062-1: $w < 0,05$ [kg/(m²*h^{0,5})] (classe W 3 bassa) Permeabilità all'anidride carbonica: sd CO₂ > 50 m Spessore del film secco secondo EN 1062-1: 190 µm Tutti i dati sono dei valori medi. A causa delle fluttuazioni legate alle materie prime, sono possibili lievi scostamenti. Ciò non influisce sull'idoneità del prodotto.

Resistenza delle tonalità dei colori secondo la scheda BFS n. 26:

Classe: A, gruppo: 1 - 3 a seconda del colore. Per i colori della facciata All-Color n. 1, deriva sempre il gruppo 1.

Avvertenze particolari:

Applicare il primer con pennello o rullo per ottenere un'applicazione uniforme sul supporto

Utilizzare il primer secondo le attuali schede tecniche. E' indispensabile fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti utilizzati. Questo opuscolo non esonera l'utente dall'obbligo di osservare ulteriori disposizioni di leggi, ordinanze, regolamenti, stato dell'arte, ecc. Per garantire la qualità e l'uniformità.

l'uniformità dei rivestimenti per facciate, non utilizzare sotto la luce diretta del sole, vento forte, nebbia, pioggia imminente o calo di temperatura previsto inferiore a + 5 ° C, durante la fase di asciugatura. Non adatto a superfici orizzontali sottoposte ad intemperie. Esiste un maggior rischio di infestazione da alghe e funghi sulle superfici delle facciate che, a causa delle particolari condizioni dell'oggetto, ad es. isolamento termico, scoli idrici e/o alberi e arbusti in prossimità dell'oggetto, ecc. In questi casi si consiglia di utilizzare SÜDWEST HausFarbe con additivo FK.

Stabilità del colore:

La superficie dei rivestimenti può variare nel tempo a causa degli agenti atmosferici, dell'umidità, dei raggi UV e dei depositi. Conseguentemente le variazioni di colore possono essere il risultato di queste condizioni. Si tratta di un processo dinamico, che è influenzato in modo diverso dalle condizioni climatiche e dall'esposizione. Si applicano le vigenti normative nazionali, foglietti illustrativi, ecc.: a

causa delle sollecitazioni meccaniche della superficie del rivestimento, esso è soggetta in caso di colori scuri e intensi alle cariche naturali usate, al verificarsi di variazioni del colore più brillanti evidenziate in queste zone interessate. La qualità e la funzionalità del prodotto non ne risentono.

Precisione della tonalità di colore:

A causa di processi di indurimento chimico e/o fisico in diverse condizioni atmosferiche e soggettive, non è possibile garantire un'uniformità della tonalità del colore e della resistenza alle macchie, in particolare per quanto riguarda: a. comportamento di assorbimento del supporto non uniforme b. dovuto a diverse umidità del supporto in superficie c. alcalinità/ingredienti in parte fortemente disomogenei dal sottofondo d. luce solare diretta con formazione di ombre ben definite sul rivestimento appena applicato.

Dilavamento dell'emulsionante:

a causa di condizioni di essiccazione ritardata, durante il periodo iniziale di essiccazione possono verificarsi effetti superficiali (segni di scorrimento) dovuti a rugiada, nebbia, spruzzi d'acqua o pioggia in rivestimenti che non sono ancora asciutti a causa di additivi idrosolubili. Questo effetto può variare a seconda dell'intensità della tonalità del colore. Non vi è alcuna riduzione della qualità del prodotto. Di norma, questi effetti vengono rimossi automaticamente quando l'azione degli agenti atmosferici è continua.

Direttiva CE 2004/42/CE:

Il prodotto "SÜDWEST HausFarbe" è inferiore al valore massimo di VOC della categoria di prodotto C (40 g/l) ed è quindi conforme ai VOC.

Ordinanza sui biocidi (528/2012):

Questo prodotto è un "prodotto trattato" secondo il regolamento UE 528/2012 Art. 58, paragrafo 3 (nessun biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: terbutirico, isoproturone, 3-iodo-2propinilbutilcarbammato, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, miscela di 5-cloro-2-cloro metil-2H-isotiazol-3-on [n. CE 247-500-7] e 2-Metil-2H-isotiazol-3-on [n. CE 220-239-6] (3:1), 2metil-2H-isotiazol-3-on.

Dichiarazione VDL:

Dispersione di polimeri, biossido di titanio, cariche minerali, acqua, etere glicolico, alifatici, alcoli, dischiumante, inibitori di corrosione, addensanti, disperdenti, agenti bagnanti, inibitori di rivestimento a base di isoproturone/terbutrina, inibitori di rivestimento a base di 3-iodine-2propilbutilcarbammato (IPBC), inibitori di stoccaggio a base di BIT/MIT (1:1)

GISCODE: BSW50

Avvertenze generali di sicurezza:

Durante l'applicazione e l'essiccazione di pitture e vernici deve essere garantita una buona ventilazione. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non inalare la polvere durante

la levigazione. Conservare lontano dalla portata dei bambini. Evitare che grandi quantità non diluite o grandi quantità di acqua non diluita penetrino nelle acque freatiche, negli scoli idrici o nelle fognature. Per ulteriori informazioni consultare l'attuale scheda di sicurezza all'indirizzo www.suedwest.de

Stoccaggio:

Sigillare i contenitori aperti a tenuta d'aria. Conservare in un luogo fresco ma al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Consegnare i contenitori vuoti al punto di smaltimento rifiuti pericolosi di competenza. Per lo smaltimento devono essere rispettate le disposizioni di legge vigenti. Non versare i residui di vernice nelle acque di scarico.

Consulenza tecnica:

Per tutte le domande che non trovano risposta in questa scheda tecnica, i nostri agenti di zona sono a vostra disposizione. Il nostro servizio clienti tecnico in stabilimento è lieto di rispondere inoltre a tutte le domande in modo dettagliato.

(06324/709-0) Edizione: novembre/2017/CS