



#### Applicazione:

PALADUR hochglänzend è una vernice trasparente rafforzata PU per sigillare legni duri e teneri in ambienti interni e esterni. PALADUR hochglänzend può inoltre essere impiegato come copertura trasparente su superfici smaltati o laccati. Per l'alta resistenza meccanica PALADUR hochglänzend può essere impiegato per esempio per la protezione superfici di mobili e mobili di seduta. Superfici coperte con PALADUR hochglänzend sono facilmente da pulire e si distinguono per una superficie otticamente pregiata.

#### Caratteristiche:

- resistenza meccanica
- superficie impeccabile
- verniciatura senza distacco
- superfici di facile pulizia
- antiblocco
- resistente alle intemperie
- privo di aromatici (VdL-RL-01)

**Colore:** 0901 trasparente

**Confezioni:** 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5l

**Resa:** 80 – 100 ml/m<sup>2</sup> per mano

**Livello di brillantezza:** molto lucido (ca. 85 - 95 GU con 20°)

#### Applicazione:

##### Regole generali:

La preparazione del support e l'esecuzione dei lavori di pittura devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate Il trattamento successivo/l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate. Indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

Carteggiare le parti di legno ingrigite e deteriorate dalle intem-

perie fino al support solido. Pulire e levigare leggermente vecchie, solide verniciature. Arrotondare gli spigoli di legno. Creare sufficiente inclino di deflusso su piani orizzontali. L'umidità del legno non dovrebbe superare il 12% con legname di latifoglie e 15% con conifere. Quanto più asciutto è il support tanto più profonda è l'infiltrazione che migliora la funzione di protezione e la durata di vita di verniciature successive. Lavare legname tropicale da contenuti che ritardano l'essiccazione con diluente nitro e applicare una mano di prova.

All'aperto si consiglia di pre-trattare legni grezzi o esposti e inclini a funghi con un primer per l'impregnazione del legno, considerando l'informativa tecnica, DIN 68800, parte 3 e informative BFS 18 (Comitato Federale per colore e protezione di beni).

#### Applicazione:

Non diluito a pennello, rullo o spruzzo. Non applicare a temperature inferiori a 5 °C di temperatura aria e oggetto.

#### Applicazione a spruzzo a pressione:

p.e. con SATAjet 3000RP/SATAjet RP  
spruzzatore: 2,0 / 2,5 mm  
pressione: 1,5 – 2,0 bar

Pressione e parametri dello spruzzatore con altri macchinari sono da regolare secondo le indicazioni del produttore. Ulteriori indicazioni relative apparecchiature alternative a SATA – macchinari per spruzzo sono visibili in [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de) (Servizio / Download depliant).

#### Sistema di rivestimento:

Eseguire la mano di base e intermedia su legni nuovi sempre con PALADUR hochglänzend , anche se più avanti si lavora con PALADUR satinato o PALADUR extraopaco. Su legni di forte assorbenza si può diluire la prima mano con un diluente per resine sintetiche AF fino al 5 % . Successivamente levigare leggermente per eliminare le fibre di legno sporgenti.

#### Legno nuovo, interno:

2 – 3 mani non diluito.

#### Legno intatto, rivestito, interno:

1 – 2 mani non diluito.

#### Legno, esterno:

Legno fortemente assorbente primerizzare con SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund . PALADUR hochglänzend è resistente alle intemperie ma non offre protezione UV per legno senza rivestimento. Esposto alle intemperie si può usare PALADUR hochglänzend perciò solo come vernice trasparente su supporti laccati o smaltati.

#### Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel., 100 µm spessore strato umido)  
fuori polvere: dopo ca. 4 ore  
sovrapplicabile: dopo ca. 12 ore  
durezza finale: 6 – 8 settimane

Importato e distribuito da

**Ma.si.bo. Srl**

Vicolo del Lavoro, 3/5  
40069 Zola Predosa (BO)  
[www.masibo.it](http://www.masibo.it)

Die in dieser Information enthaltenen Angabe sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.  
Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.



# SCHEDA TECNICA

Maggiore spessore strato e/o temperature inferiori rallenta il tempo di essiccazione.

## Indicazioni particolari:

Come smalto trasparente PALADUR hochglänzend non protegge legni in zone esterne dal ingrigimento.

Non va usato come copertura trasparente su vernici bianche in quanto il materiale stesso è sottoposto a ingiallimento.

Smalti alchidiche a base di solventi possiedono un odore proprio tipico che si avverte anche dopo l'essiccazione. Per applicazioni su ampi superfici in ambienti comuni si consiglia pertanto l'uso di smalti SÜDWEST a base d'acqua per ambienti interni.

## Diluizione/pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi con diluente per smalti di resine sintetiche.

## Direttiva UE 2004/42/UE:

I prodotti „PALADUR hochglänzend“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto i (500 g/l), e risulta quindi conforme VOC.

## Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, miscele di idrocarburi alifatiche, sostanze secche, agenti antischiuma, antiossidanti

**CODICE PRODOTTO:** M-KH03

## Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque. Inquinamento di fiumi, laghi o condotte d'acqua sporca va comunicato secondo le normative locali ai rispettivi enti.

Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

## Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente fresco.

## Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

## Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

aggiornato: agosto/2017/KM