

**Applicazione:**

PALADUR seidenmatt è una vernice trasparente rafforzata PU per sigillare legni duri e teneri in ambienti interni e esterni. PALADUR seidenmatt può inoltre essere impiegato come copertura trasparente su superfici smaltati o laccati. Per l'alta resistenza meccanica PALADUR seidenmatt può essere impiegato per esempio per la protezione superficie di mobili e mobili di seduta. Superfici coperte con PALADUR seidenmatt sono facilmente da pulire e si distinguono per una superficie otticamente pregiata.

Caratteristiche:

- resistenza meccanica
- superficie impeccabile
- verniciatura senza distacco
- superfici di facile pulizia
- antiblocco
- privo di aromatici (VdL-RL-01)

Colore: 0901 trasparente

Confezioni: 125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l 10 l

Resa: 80 – 100 ml/m² per mano

Livello di brillantezza: satinato (ca. 30 - 40 GU con 60°)

Applicazione:**Regole generali:**

La preparazione del support e l'esecuzione dei lavori di pitturazione devono essere all'avanguardia. Tutti i rivestimenti e lavori preparatori devono essere inerenti all'oggetto e alle sue caratteristiche. Si tenga presente le informative BFS attuali, pubblicate. Il trattamento successivo/l'eliminazione di strati di vernice come il levigare, saldare, la sverniciatura a fuoco etc. può causare polvere e/o vapore pericoloso. I lavori devono essere eseguiti solo in ambienti ben ariate. Indossare protezioni adeguati (mascherine) se necessario.

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, solidi e liberi da sostanze staccanti. Supporti incerti devono essere controllati relative alla loro solidità e adeguatezza per il successivo rivestimento. Eventualmente verificare su uno strato un test per l'adesione tramite incisioni incrociate e/o strappo del nastro di tessuto adesivo. Tra i vari strati di rivestimento eseguire una levigatura intermedia.

Carteggiare le parti di legno ingrigite e deteriorate dalle intem-

perie fino al support solido. Pulire e levigare leggermente vecchie, solide verniciature. Arrotondare gli spigoli di legno. Creare sufficiente inclino di deflusso su piani orizzontali. L'umidità del legno non dovrebbe superare il 12% con legname di latifoglie e 15% con conifere. Quanto più asciutto è il support tanto più profonda è l'infiltrazione che migliora la funzione di protezione e la durata di vita di verniciature successive. Lavare legname tropicale da contenuti che ritardano l'essiccazione con diluente nitro e applicare una mano di prova.

All'aperto si consiglia di pre-trattare legni grezzi o esposti e inclini a funghi con un primer per l'impregnazione del legno, considerando l'informativa tecnica, DIN 68800, parte 3 e informative BFS 18 (Comitato Federale per colore e protezione di beni).

Applicazione:

Non diluito a pennello, rullo o spruzzo. Non applicare a temperature inferiori a 5 °C di temperatura aria e oggetto.

Applicazione a spruzzo a pressione:

p.e. con SATAjet 3000RP/SATAjet RP

spruzzatore: 2,0 / 2,5 mm

pressione: 1,5 – 2,0 bar

Pressione e parametri dello spruzzatore con altri macchinari sono da regolare secondo le indicazioni del produttore. Ulteriori indicazioni relative apparecchiature alternative a SATA – macchinari per spruzzo sono visibili in www.suedwest.de (Servizio / Download depliant)

Sistema di rivestimento:

Eseguire la mano di base e intermedia su legni nuovi sempre con PALADUR hochglänzend, anche se più avanti si lavora con PALADUR satinato o PALADUR extraopaco. Su legni di forte assorbenza si può diluire la prima mano con un diluente per resine sintetiche AF fino al 5%. Successivamente levigare leggermente per eliminare le fibre di legno sporgenti.

Legno nuovo, interno:

2 – 3 mani non diluito.

Legno intatto, rivestito, interno:

1 – 2 mani non diluito.

Legno, esterno:

Legno fortemente assorbente primerizzare con SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. PALADUR seidenmatt usare solo in zone protette dalle intemperie e da esposizione solare.

Essiccazione:

(+ 20°C / 60 % umidità rel., 100 µm spessore strato umido)

fuori polvere: dopo ca. 3 ore

sovraapplicabile: dopo ca. 12 ore

durezza finale: 6 – 8 settimane

Maggiore spessore strato e/o temperature inferiori rallenta il tempo di essiccazione.

Importato e distribuito da

Ma.si.bo. Srl

Vicolo del Lavoro, 3/5

40069 Zola Predosa (BO)

www.masibo.it

SCHEDA TECNICA

Indicazioni particolari:

Come smalto trasparente PALADUR seidenmatt non protegge legni in zone esterne dal ingrigimento.

Non va usato come copertura trasparente su vernici bianche in quanto il materiale stesso è sottoposto a ingiallimento.

Smalti alchidiche a base di solventi possiedono un odore proprio tipico che si avverte anche dopo l'essiccazione. Per applicazioni su ampi superfici in ambienti comuni si consiglia pertanto l'uso di smalti SÜDWEST a base d'acqua per ambienti interni.

Diluizione/pulizia attrezzi:

Pulire gli attrezzi con diluente per smalti di resine sintetiche.

Direttiva UE 2004/42/UE:

I prodotti „PALADUR seidenmatt“ è inferiore al valore massimo VOC della categoria prodotto i (500 g/l), e risulta quindi conforme VOC.

Dichiarazione VDL:

Resine alchidiche, miscele di idrocarburi alifatiche, sostanze secche, agenti antischiuma, antiossidanti, silice amorfa

CODICE PRODOTTO: M-KH03

Avvertenze generiche:

Ariare bene durante la lavorazione e la fase di essiccazione di colori e vernici. Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi. Evvitare il contatto con gli occhi e la pelle. Durante la levigatura non aspirare la polvere. Conservare fuori portata di bambini. Evvitare infiltrazioni in maniera non diluita o in grandi quantità nella canalizzazione o acque. Inquinamento di fiumi, laghi o condotte d'acqua sporca va comunicato secondo le normative locali ai rispettivi enti.

Uteriori indicazioni sono riportati nella scheda attuale con dati di sicurezza www.suedwest.de.

Magazzinaggio:

Conservare i barattoli ben chiuso al riparo dal gelo in ambiente fresco.

Smaltimento:

Smaltire/riciclare solo barattoli ben ripuliti secondo le normative legali.

Consulenza tecnica:

I nostri collaboratori sono volentieri a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore quesito. Inoltre risponde anche il nostro servizio clienti tecnico dello stabilimento a ogni domanda dettagliata. (Numero tel. 06324/709-0).

Aggiornato: luglio2017/KM